

## TEKTALAN A2 SMARTEC

Bij Tektalan A2 SmartTec hebben we de tweelaags combinatie houtwol en steenwol geoptimaliseerd. Het resultaat is een lichtere isolatieplaat met uitstekende brandwerende eigenschappen en goede thermische en akoestische prestaties. Ook bij een montage met minder bevestigingsmiddelen wordt maximale brandwerendheid behaald. Internationale brandtesten tonen aan dat massief betonvloeren bekleed met Tektalan A2 SmartTec panelen, 180 minuten brandwerendheid kunnen bieden\*. De panelen kunnen als hittedeksel fungeren, zodat de integriteit van de constructie tijdens brand langer gewaarborgd blijft.

### STANDAARD UITVOERING

Het Tektalan A2 SmartTec paneel wordt standaard geproduceerd met PEFC gecertificeerd hout en een vezelbreedte van 2,0 mm. De panelen worden in de fabriek standaard gespoten in natuurtint (RAL 1015) en rondom met facet afgewerkt.

\* Mits verwerkt tegen massief beton, volgens Classificatierapport nr. 20859/20860


### VOORDELEN

- ✓ Snelle montage; standaard montage tegen beton met 2 bevestigingsmiddelen en brandwerende uitvoering met 5 bevestigingsmiddelen.
- ✓ Hoge akoestische prestaties



### PRESTATIES

 **Brandklasse**  
A2-s1, d0  
★★★★★

 **Geluidsabsorptie**  
 $\alpha_w$  max 1,00  
★★★★★

 **Warmteweerstand**  
 $R_D$  max. 6,40  
★★★★☆



Wanneer geen brandweerstand gevraagd wordt, kan de Tektalan A2 SmartTec bij een dikte vanaf 100 mm bovendien met 2 bevestigingsmiddelen worden gemonteerd.

- ✓ Uitstekende brandwerende eigenschappen (tot 180 minuten mogelijk)
- ✓ A2 brandklasse, geen druppelvorming en geringe rookontwikkeling bij brand.

### SPECIFICATIES

Paneeldikte (mm)	Opbouw mm [HW/SW]	$R_D$ (m <sup>2</sup> .K/W)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Panelen/pallet	Pallet (m <sup>2</sup> )
50	10/40	1,25	11,50	1000	600	22	13,20
75	10/65	2,00	13,00	1000	600	14	8,40
100	10/90	2,75	16,00	1000	600	11	6,60
125	10/115	3,45	17,50	1000	600	8	4,80
150	10/140	4,20	20,00	1000	600	7	4,20
175	10/165	4,95	22,50	1000	600	6	3,60
200	10/190	5,65	25,00	1000	600	5	3,00
225	10/215	6,40	28,50	1000	600	5	3,00

#### Opties

Vezelbreedte	1,0 mm
Kleur	Wit (RAL 9003) of RAL

Bevestig Heraklith houtwolpanelen altijd volgens onze verwerkingsinstructies. Deze vindt u op [www.heraklith.be/downloads](http://www.heraklith.be/downloads)

**Heraklith**<sup>®</sup>

[www.heraklith.be](http://www.heraklith.be)

Houtwol Combipaneel volgens EN 13168:2012+A1  
WW-C/2-EN 13168-L2/L3-W1/W2-T1-S2-P2-CS(10/Y)20-TR5-C11

## TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen	Symbol	Omschrijving					Eenheid	Norm
Brandklasse	-	A2-s1,d0*					-	EN-13501-1
Brandwerendheid	-	REI120/180 (Mits verwerkt volgens classificatierapport 20859/20860)					-	EN-13501-2
Brandstabiliteit	-	30 minuten (Rapport op aanvraag)					-	NBN 713.020
Warmtegeleidingscoëfficiënt	λD	Houtwol: 0,095; Steenwol: 0,034					[W/mK]	EN 12667
Druksterkte	CS(10/Y)20	≥ 20					[kPa]	EN 826
Chloride gehalte	Cl	Cl1					-	EN 13168
Waterdampdiffusie-weerstand	μ	Houtwol: 2/5; Steenwol: 1					-	DIN 4108-4
Treksterkte loodrecht op vlak	TR5	≥ 5					kPa	EN 13168
Toleranties	-	Dikte (T1) 3/-2	Lengte (L2/L3) ≤75: +3/-5 100-200: +2/-3 ≥225: +3/-5	Breedte (W1/W2) ≤75: ±3 >75: ±1	Haaksheid (S2) ≤ 2	Vlakheid (P2) ≤ 3	[mm]	EN 13168
Randafwerking isolatie		Rechte kanten						
Randafwerking houtwol		Facet rondom						
DoP		W4302GPCPR ( <a href="http://www.dopki.com">www.dopki.com</a> )						

\* Rechtstreekse montage tegen beton

## CERTIFICERINGEN



Bevestig Heraklith houtwolpanelen altijd volgens onze verwerkingsinstructies. Deze vindt u op [www.heraklith.be/downloads](http://www.heraklith.be/downloads)

Houtwol Combipaneel volgens EN 13168:2012+A1  
WW-C/2-EN 13168-L2/L3-W1/W2-T1-S2-P2-CS(10/Y)20-TR5-C11

## GELUIDSABSORPTIECOËFFICIËNT\*

Paneeltype	F(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$	NRC	SAA
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 50mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,60	<b>0,80</b>	0,90	0,89
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 60mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,30	0,90	1,00	0,95	0,80	0,60	<b>0,80</b>	0,95	0,89
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 75mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,55	0,95	0,95	1,00	0,80	0,60	<b>0,80</b>	0,95	0,93
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 100mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,70	1,00	1,00	0,95	0,80	0,65	<b>0,80</b>	0,95	0,96
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 125mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,75	0,95	1,00	1,00	0,85	0,65	<b>0,85</b>	0,95	0,94
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 150mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,80	0,95	1,00	1,00	0,85	0,70	<b>0,85</b>	0,95	0,95
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 175mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,75	0,90	1,00	1,00	0,90	0,70	<b>0,85</b>	0,95	0,94
Tektalan A2 SmartTec [2mm], 200mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,60	0,80	0,95	1,00	0,95	0,80	<b>0,85</b>	0,90	0,92
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 50mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,25	0,75	1,00	1,00	0,95	0,80	<b>0,95</b>	0,95	0,94
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 60mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,30	0,85	1,00	0,95	0,90	0,75	<b>0,90</b>	0,95	0,93
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 75mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,40	1,00	1,00	1,00	0,95	0,75	<b>0,95</b>	1,00	1,02
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 100mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,65	1,00	1,00	1,00	0,95	0,85	<b>1,00</b>	1,00	1,03
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 125mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,85	<b>1,00</b>	1,00	0,99
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 150mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,85	<b>1,00</b>	1,00	1,02
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 175mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,75	0,95	1,00	1,00	0,95	0,80	<b>1,00</b>	1,00	0,99
Tektalan A2 SmartTec [1mm], 200mm	$\alpha_s$ (1/1 octaaf)	0,60	0,80	0,95	1,00	0,95	0,80	<b>0,95</b>	0,90	0,92

Geluidsabsorptietests zijn uitgevoerd conform de norm ISO 11654/ASTM-C423.

\* Rechtstreekse montage tegen beton

Wilt je meer informatie? Neem dan contact met ons op



**Knauf**

Rue du Parc Industriel, 1  
B- 4480 Engis

Tel: + 32 (0)4 273 83 11  
email: [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

[www.heraklith.be](http://www.heraklith.be)

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op: [www.heraklith.be/downloads](http://www.heraklith.be/downloads). De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

V1-NL 06/2021

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van Knauf Insulation