


HERATEKTA

Le panneau Heratekta combine un panneau en laine de bois avec une plaque isolante EPS grise fournie d'une connexion à rainure et languette. Cette connexion est une aide énorme pour un montage extra rapidement et plat.

VERSION STANDARD


Le panneau Heratekta est produit avec du bois certifié PEFC et un largeur de fibre de 2,0 mm. Les panneaux sont non peints en standard fourni dans les tons naturels et chauds du bois et est fourni avec bords biseautés tout autour.



PERFORMANCES

 **Classement feu**
B-s1, d0
★★★★☆

 **Absorption acoustique**
non testé
☆☆☆☆☆

 **Résistance thermique**
 R_D max. 5,45 (175 mm)
★★★★☆

AVANTAGES

- ✓ EPS gris (λ 0,032) offre une performance thermique en moyenne de 25% supérieure en comparaison avec du EPS blanc
- ✓ La fixation à 2 points en combinaison avec la connexion à rainure et languette assure un assemblage rapide et plat
- ✓ Panneau en laine de bois ultra léger
- ✓ Résistant à l'humidité et fongicide
- ✓ Finition et isolation esthétiques avec un seul panneau

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur (mm)	Structure mm [HW/EPS]	R_D (m ² ·K/W)	Poids (kg/m ²)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Panneaux / palette	Palette (m ²)
50	10/40	1,35	9,0	985	590	44	25,57
80	10/70	2,30	9,4	985	590	26	15,11
100	10/90	2,90	9,7	985	590	22	12,79
125	10/115	3,70	10,0	985	590	18	10,46
150	10/140	4,45	10,4	985	590	14	8,14
175	10/165	5,25	10,7	985	590	12	6,97
200	10/190	6,05	11,1	985	590	10	5,81

Options

Largeur des fibres	1,0 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003) ou RAL

CERTIFICATIONS



Pour le montage veuillez utiliser nos instructions pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés sur heraklith.be/fr-be/téléchargements

Heraklith®

www.heraklith.be

Panneau combiné en laine de bois selon EN 13168:2012+A1
WW-C/2 EPS-EN13168-L2-W1-S1-T1-P1-CS(10/Y)40-CI1

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Symbole	Description					Unité	Norme
Classe de feu	-	B-s1,d0 *					-	EN 13501-1
Coefficient de conductibilité thermique	λ	Laine de bois : 0,090 / EPS-Gris : 0,032					[W/mK]	EN 12667
Pression	σ_m	≥ 50					[kPa]	EN 826
Force perpendiculaire à la surface	σ_m	≥ 15					[kPa]	EN 1607
Teneur en chlorure	C	CI1					-	EN 13168
Tolérances	-	Épaisseur (T1)	Longueur (L2)	Largeur (W1)	Perpendicularité (S1)	Planéité (P1)	[mm]	EN 13168
		[D \leq 100] +3/-2 [D>100] +4 /-3	+3/-5	± 3	≤ 4	≤ 6		
Finition de bord de l'insulation	Rainure et languette							
Finition de bord de la laine en bois	Bords biseautés							
Code DoP	4010_HERATEKTA (www.heraklith.nl)							

* Montage directe contre le béton

DISTRIBUTIE BELUX


WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

/ Bistweg 80
 B-2520 Broechem
 / T. +32 (0) 3 470 12 12
 F. +32 (0) 3 470 12 00
 / info@albintra.be
www.albintra.be

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site : heraklith.be/fr-be/téléchargements. Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus grands soins. Toutefois, des erreurs ne peuvent être exclues. L'éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement ni d'une quelconque autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.

V3-FR 04/2019

Heraklith® est une marque déposée de

KNAUF INSULATION